

Prüfauftrags - Nr.: FRP-23-069
Auftrags - Nr.: 231127-3C
Auftraggeber: Kcd Weimar, Herr Danz
Materialbezeich.: ABS FR 275 mit Fill in
Probeneingang: 27.11.2023

Prüfwerteübersicht

Bezeichnung	Norm	Bedingung	Ergebnisse	
			ABS FR 275 mit 90% Fill in	ABS FR 275 mit 100% Fill in
Glühdrahtprüfung	DIN EN 60695-2-12:2022-11	850°C, 60x60 mm, 1,6-1,65 mm Platten	bestanden	bestanden
Glühdrahtprüfung	DIN EN 60695-2-12:2022-11	960°C, 60x60 mm, 1,6-1,65 mm Platten	bestanden	bestanden

Rudolstadt, den 30.11.2023

Alexandra Nawratil
Laborleiterin


Opti-Compounds & Service GmbH
Oststraße 50 • 07407 Rudolstadt