Hauptkomponenten:

Lieferform / Farbe: /

Aufbereitungsform:

Druckparameter:

Parameter	typische Werte
Erweichungstemperatur	°C
Schmelztemperatur	ab °C
Drucktemperatur	°C
Druckbetttemperatur	°C
Warmformbeständigkeit gedruckter Teile	bis °C
Schüttgewicht	g/l

Anwendungseigenschaften:

Anwendungsbeispiele:

Lagerung:

Toxizität: Kein gefährliches Gemisch gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

Lebensmittelkontakt: Konformitätserklärung gemäß Verordnung (EU) Nr. 10/2011 Anhang IV nicht möglich.

Verpackung:

Gefahrguteigenschaft: nein

Stand: 000/0524

Unsere technischen Daten stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und stellen unseren aktuellen Erkenntnisstand dar. Dennoch sollen sie nur unverbindlich beraten.
Our technical information is based on careful examinations and is believed to be reliable, but is presented without guarantee.

kcd Kunststoffe, Additive und Beratung GmbH, D-99427 Weimar, Otto-Schott-Str. 5
Tel.: +49 (0) 3643 404837
Fax: +49 (0) 3643 404838
e-mail: info@kcd-additive.com
web: www.kcd-additive.com